

FACELPLIOX

Peinture de ravalement, mate, formulée exclusivement à base de résines PLIOLITE® Extérieur | Phase solvant

Usages	<ul style="list-style-type: none"> • Protection et décoration des façades. • Travaux neufs et rénovation.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Excellente adhérence. • Grande polyvalence d'emploi. • Très microporeux, conforme à la norme AFNOR NF T 30 804. • Insensible à la saponification. • Peut être utilisé dilué comme fixateur du Ravalex Mat.
Classification	<ul style="list-style-type: none"> • AFNOR NF T 36-005 : Famille I- Classe 7b1 • AFNOR NF T 34-722 : classé D2. • Classement selon EN 1062-1 : E3 V2 W1 A0

Caractéristiques

Aspects du feuil sec	<ul style="list-style-type: none"> • Mat.
Brillant spéculaire	<ul style="list-style-type: none"> • < 5 sous 60°
Densité du blanc	<ul style="list-style-type: none"> • 1,50
Extraits secs	<ul style="list-style-type: none"> • 71% en poids • 47% en volume
COV	<ul style="list-style-type: none"> • Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 430g/l (2010) Ce produit contient max 429g/l COV
Point éclair	<ul style="list-style-type: none"> • 35°C
Séchage et durcissement A 20°C et 60% H.R.	<ul style="list-style-type: none"> • Hors poussière : 30 minutes. • Sec : 2 à 4 heures. • Recouvrable : 16 heures. • Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures.
CDT / Teintes	<ul style="list-style-type: none"> • Blanc calibré : 5L et 15L • Teintes du nuancier Plasdox 1204 en 5L et 15L réalisables à partir des bases P_s et M_s • Nous déconseillons d'utiliser à l'extérieur en zone exposée les teintes dont le coefficient d'absorption solaire est > à 0,7. Nous consulter.
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ans en emballage d'origine, non ouvert • Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
Recommandations particulières	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. • Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Inflammable. • Consulter la fiche de données de sécurité (www.plasdox.com)

PLIOLITE® marque déposée d'OMNOVA Solution

FACELPLIOX

Mise en œuvre

Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> Sur surface plane 5 à 9 m²/litre 0,200 à 0,300 kg/m² 	} selon le support et le mode d'application choisi.
Matériel d'application	<ul style="list-style-type: none"> Brosse, rouleau méché 	
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> Prêt à l'emploi sauf couche d'impression : Dilution 5% en volume en White Spirit. 	
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> White Spirit, immédiatement après usage. 	
Conditions climatiques	<ul style="list-style-type: none"> En conformité avec la norme NF P74 201-1 référence 59.1, paragraphe 6.1. 	
Supports revêtus ou non d'anciennes peintures saines et adhérentes	<p>Etat et qualité conformes au DTU 59.1</p> <ul style="list-style-type: none"> Béton banché, conforme au DTU 23.1 (parements soignés), béton préfabriqué lourd et léger, béton ragréé (produits de ragréage adhérents, non friables, insensibles à l'eau). Maçonnerie revêtue d'un enduit conforme au DTU 26/1 (mortier de liants hydrauliques). Panneaux en fibres-ciment. Enduits monocouches Béton cellulaire Glascal (après test in situ) Surfaces nécessitant une perméabilité à la vapeur d'eau maximum : <ul style="list-style-type: none"> Sous-faces de balcons Soubassements, murs de soutènement. Autres supports, nous consulter 	
Ne pas appliquer sur :	<ul style="list-style-type: none"> Revêtements d'imperméabilité, RPE, ITE. Bois et dérivés Métaux. Anciens enduits de plâtre à la parisienne. 	
Préparation des fonds	<ul style="list-style-type: none"> Toutes préparations selon le DTU 59.1 auxquelles s'ajoutent des préparations particulières : Décontamination éventuelle du support avec FACADE NET CS. 	
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none"> Brasser avant la mise en œuvre. Les temps de séchage à cœur peuvent être ralentis par temps froid et humide, et en teintes foncées. 	
Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> En teintes, Sur enduit hydraulique ou mixte récent et/ou soumis à humidité fréquente, la couche de primaire est imposée, suivie de 2 couches de produit. Prévoir l'éloignement des gastéropodes par tous moyens. 	

Tableau de mise en œuvre

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Revêtus par une peinture adhérente et compatible et supports bruts normalement poreux	Bruts poreux ou absorbants
Impression ou fixateur	1 couche de FACELPLIOX diluée à 5% au White Spirit	1 couche de PARA-DOX FIXATEUR*
Finition	1 à 2 couches de FACELPLIOX non diluée	2 ou 3 couches de FACELPLIOX non diluée

*Se reporter aux fiches correspondantes

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. « La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. » « Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site plasdox. »